



SprayMount

Sprühklebstoff für wiederlösbare Verbindungen

Produkt-Information

06/97

Beschreibung:

- Sprühklebstoff mit verbessertem, d.h. gebündeltem Sprühbild für weniger Sprühnebel.
- Zum Kleben von Papier, Karton, Fotopapier, Gewebe, Kork, Holz, Gummi, Kunststoffen, Metallen und anderen Werkstoffen.
- Einsetzbar als wiederlösbarer Montageklebstoff für Layouts, Reinzeichnungen, Montagen, Collagen, Fotosatz usw.
- Repositionierbar (bei sehr starkem Klebstoffauftrag dauerhafte Verbindung), ausgezeichnete Dauerklebrigkeit und unbegrenzte Klebespanne. Kein Durchschlagen, Wellen und Verfärben, gute Wasser- und UV-Beständigkeit, Einsatzbereich von -20°C bis +50°C.

Physikalische Daten:

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Basis | synth. Elastomere und Harze |
| Spez. Gewicht | 0,65 kg/l*) |
| Konsistenz | flüssig |
| Lösemittel | Erdöldestillate |
| Festkörper | 10 %*) |
| Farbe | farblos |
| Treibmittel | Kohlenwasserstoff |

*) Durchschnittswerte

Verarbeitungsmerkmale:

| | |
|-----------------|--|
| Auftragsmethode | Sprühen (feines Sprühbild, mit Ersatzdüse) |
| Ergiebigkeit*) | ca. 10 m ² /Dose |
| Trocknungszeit | bis zu 5 Minuten |
| Klebespanne | unbegrenzt |

*) Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Werkstoffoberfläche.

3M

SprayMount

Sprühklebstoff für wiederlösbare Verbindungen

Oberflächenvorbehandlung: Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Wir empfehlen, die Oberfläche mit werkstoffverträglichen Löse-
mitteln zu reinigen.

Klebstoffauftrag: Aerosoldose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühkopf drehen, bis der Pfeil auf den Punkt am Dosenrand zeigt. Den Klebstoff gleichmässig aus 15 - 20 cm Entfernung auf eine der zu verklebenden Flächen aufsprühen. Nach der vorgeschriebenen Trocknungszeit, die abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Luftzirkulation sowie der Porosität der Oberflächen ist, Teile zusammenfügen und andrücken bzw. anrollen.

Die günstigste Verarbeitungstemperatur für Klebstoff und Werkstoff liegt zwischen +15°C und +20°C.

Um das Sprühventil sauber zu halten, Dose nach Arbeitsende umdrehen und sprühen, bis nur noch Gas entweicht. Eventuelle Verschmutzungen an der Düse mit 3M Klebstoff-reiniger entfernen.

Lagerung und Handhabung: Die beste Lagerfähigkeit hat der Klebstoff bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C. Höhere Temperaturen verkürzen die normale Lagerfähigkeit. Niedrigere Temperaturen verursachen vorübergehend eine höhere Viskosität. Umfasst das Lager Gebinde aus mehreren Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet werden.

| | |
|--------------------------|---|
| Giftklassenfrei | |
| Flammpunkt (Treibmittel) | -46°C |
| Lagerfähigkeit*) | 12 Monate bei 20°C +/- 5°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |

*) ab Versanddatum Werk/Lager 3M

3M

SprayMount

Sprühklebstoff für wiederlösbare Verbindungen

Hinweise auf

besondere Gefahren:

Leichtentzündlich. Dämpfe können gesundheitsschädlich sein.

Sicherheitsratschläge:

Vor Hitze schützen. Von Zündquellen fernhalten (auch von Kontroll-Leuchten und Funken). Nicht rauchen. Einatmen der Dämpfe (Sprühnebel) vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht direkt in die Augen sprühen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife waschen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

06/97