

3M
415

Doppelseitiges Polyester-Klebeband, transparent

Produkt-Information	Erstellt:	04/94
	Geändert:	11/09

Beschrieb / Merkmale

- Das Band Nr. 415 besteht aus einem transparenten Polyesterträger, der beidseitig mit einem Acrylat-Klebstoff beschichtet ist. Der Klebstoff ist mit einem silikonisierten Schutzpapier abgedeckt.
- Das Band zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und eine gute Scherfestigkeit aus.
- Auf einer Vielzahl von Werkstoffoberflächen gewährleistet das Band Nr. 415 eine hohe Klebkraft, die mit der Zeit noch ansteigt.
- Es weist eine ausgezeichnete UV- und eine gute Lösemittel-Beständigkeit auf.
- Das leicht lösbare Schutzpapier hat gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften, wodurch sich das Band Nr. 415 zum selbstklebend ausrüsten von Teilen eignet.

Aufbau

Träger: Polyesterfolie, transparent
Klebstoff: Acrylat-Klebstoff A-40
Schutzpapier: silikonisiertes Papier

Physikalische Merkmale

(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Dicke ohne Schutzpapier (ASTM D-3652)	0,1 mm
Klebkraft auf Stahl (ASTM D-3330 M)	2,7 N* / 10 mm Bandbreite
Temperatureinsatzbereich	-30°C bis 65°C Dauerbelastung (Tage, Wochen) 85°C Kurzzeitbelastung (Minuten, Sekunden)

* 1 N (Newton) = 102 g

Bitte wenden

3M
3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

3M

415

Doppelseitiges Polyester-Klebeband, transparent

Spezifikationen

Das Band Nr. 415 entspricht der Spezifikation MIL-P-19834 B Amendment 2.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein. Ein Aufrauen der Oberfläche ist nicht nötig.

Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel wie z.B. der 3M Untergrundreiniger S-151. Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen. Nicht auf PMMA einsetzen.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen 18°C und 30°C. Applikationstemperaturen von unter 10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Qualität der Verbindung.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung. Bei doppelseitigen Bändern muss darauf geachtet werden, dass das Band auf dem Füge teil vor dem Entfernen des Schutzbandes sehr gut angedrückt wird.

Anwendungen

Zum dauerhaften Befestigen der verschiedensten Materialien wie die meisten Kunststoffe, Papier, Karton, Holz, Glas usw., besonders dann, wenn eine hohe Soforthaftung und Scherfestigkeit verlangt werden.

- Endlosmachen von Folien aus Kunststoff, Metall, Gewebe
- Befestigen von Schildern, Leisten, Blenden
- Selbstklebend ausrüsten von Schaumstoffen, Fotos
- Befestigen, Konfektionieren, Montieren von Werbematerialien z.B. Displays, Muster, Plakate, Doppelpacks
- Hochgeschwindigkeitsspleiss in der Papierindustrie

Siehe nächstes Blatt

3M

3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

3M

415

Doppelseitiges Polyester-Klebeband, transparent

Lagerhaltung

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. 18°C) und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Bemerkungen

Das Band Nr. 415 ist auch als Formstanzteil lieferbar.

Muster für eigene Tests stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei der Lösung spezieller Probleme stehen Ihnen die Ingenieure unserer Anwendungstechnik zur Verfügung. Tests mit Ihrem Material führen wir gerne in unseren Labors durch.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M

3M (Schweiz) AG

Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme

Eggstrasse 93

8803 Rüschlikon

Tel. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68