

Polyurethan-Systeme

Polyurethane

Urethan 60

Shore-Härte: A 60

WEICON Urethane sind 2-Komponenten Beschichtungs- und Vergussmassen auf Basis von Polyurethan. Sie härten bei Raumtemperatur zu einem gummiähnlichen Werkstoff aus und bleiben bis -60 °C (-76 °F) flexibel.

WEICON Urethane haften auf den unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Metall, Beton, Gummi, Holz, Fiberglas und vielen anderen Werkstoffen. In Verbindung mit WEICON Plastik-Stahl Epoxidharz-Systemen eignen sie sich beispielsweise als flexible Beschichtungen.

Durch ihre geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit eignen sich die Urethane auch für Beschichtungen in dünnen Schichtstärken. WEICON Urethane zeichnen sich außerdem durch hohe Zug- und Reißfestigkeiten aus.

Charakteristik

Basis		Polyurethan
Farbe		hell beige
Verarbeitung		
Mischungsverhältnis nach Gewicht		100:150
Mischungsverhältnis nach Volumen		100:165
Viskosität Harz	bei +25 °C	5.000 mPa⋅s
Viskosität Härter	bei +25 °C	520 mPa⋅s
Viskosität der Mischung	bei +25 °C	1.500 mPa⋅s
Dichte der Mischung		1,04 g/cm ³
Aushärtung		
Topfzeit	bei 20 °C	25 Min.
Mechanisch belastbar nach		12 - 20 Std.
Endhärte	bei Raumtemperatur	48* Std.
Mechanische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	ISO 37	5 MPa
Bruchdehnung (Zug)	ISO 37	1250 %
Weiterreißwiderstand		10 kN/m
Härte (Shore A)		60
Thermische Kennwerte		
Temperaturbeständigkeit		-60 °C bis +90 °C
Zulassungen / Richtlinien		
ISSA-Code		75.509.41
IMPA-Code		812962

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Oberflächenvorbehandlung

Informationen zur Oberflächenvorbehandlung und zur Verarbeitung

finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Lagerung

WEICON Urethan bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +25°C mindestens 6 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 3 Monaten verbraucht werden.

Lieferumfang

Harz & Härter | Gebrauchsanweisung | Verarbeitungsspachtel Handschuhe

Zubehör

10010887	Verarbeitungsspatel, 1 Stück
10001978	Rührstab Edelstahl, 1 Stück
10010066	Konturspachtel Flexy, 1 Stück

Umrechnungstabelle

$(^{\circ}C \times 1,8) + 32 = ^{\circ}F$	$Nm \times 8,851 = Ib \cdot in$
mm/25,4 = inch	$Nm \times 0,738 = Ib \cdot ft$
μ m/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
$N \times 0,225 = Ib$	mPa⋅s = cP
$N/mm^2 x 145 = psi$	$N/cm \times 0,571 = Ib/in$
MPa x 145 = psi	$kV/mm \times 25,4 = V/mil$

Erhältliche Gebindegrößen

10022363 Urethan 60, 0,5 kg, hell beige



Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.