



3M™ FAST-D

8069E Flexible Air Sealing Tape

Produktinformation

Erstellt: 12/14
Geändert:

Produktbeschreibung Das 3M™ FAST-D 8069E Flexible Air Sealing Tape ist ein luft-, feuchtigkeits-, und wasserundurchlässiges Klebeband mit einem mehrschichtigen Elastomerfilm-Träger beidseitig beschichtet mit einem aggressiven, stark haftenden Acrylatklebstoff. FAST-D ist mit einer roten Polyäthylen-Schutzabdeckung ausgerüstet.

- Hauptmerkmale**
- Der aggressive Acrylatklebstoff haftet ohne Haftvermittler auf Beton, Betonsteinen, eloxiertem Aluminium, galvanisiertem Metall, Gipsausssenverkleidungen und Sperrholz.
 - Der mehrschichtige Elastomerfilm-Träger dichtet um Nägel und Klammern und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit.
 - Kann bei Temperaturen von -20°C bis +50°C angebracht werden.

Physikalische Merkmale
Durchschnittswerte, nicht
für Spezifikationen bestimmt

Farbe	braun
Banddicke (Träger und Klebstoff) ASTM D3652	0,475 mm
Klebstoffdicke	0,13 mm
Schutzpapierdicke	0,11 mm
Träger	mehrschichtiger Elastomerfilm
Schutzabdeckung	roter Polyäthylenfilm
Klebstofftyp	Acrylat

Kompatibilitätsprüfung Baumaterialien von „ift Rosenheim“

Die folgenden Baumaterialien wurden vom wissenschaftlichen Fachdienstleister und internationalen Prüfinstitut „ift Rosenheim“ auf Ihre Kompatibilität (bis zu +60°C) mit dem 3M™ FAST-D Flexible Air Sealing Tape 8069E geprüft. Dabei waren keine Beeinträchtigungen der Optik oder Funktion feststellbar.

- Beton C35
- Aussenputz HASIT 650 Zementmörtel
- Innenputz HASIT 150
- Baugips mit Leichtmörtel LM 21 von Weber ohne Grundierung
- Baugips mit Leichtmörtel LM 21 von Weber mit Grundierung
- fibreC Glasfaser-Betonplatte 2.0
- Holz (Fichte) rau, geschliffen
- Holz (Fichte) lackiert
- Holz (Fichte) gestrichen
- OSB-Platten Klasse 3 mit rauher Oberfläche
- PVC-U (Hart-PVC), weiss
- Eloxiertes Aluminium
- Pulverbeschichtetes Aluminium
- Dampfsperre: Ampatex DB90
- Dampfsperre: Öko Natur Dampfsperre (Isocell)
- Dampfsperre: Folag Starvap D2 (PO)
- Dampfsperre: Isover Vario KM (PA)
- Dampfsperre: Siga Majpell (PE)
- Dampfsperre: D-Tack Tacolau (Alubeschichtung)

Leistungsmerkmale

Durchschnittswerte, nicht
für Spezifikationen bestimmt

Klebkraft auf rostfreiem Stahl 90° Schäl bei RT, 24 h Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min ASTM D-3330	5,4 N/10 mm Bandbreite
Klebkraft auf Polyäthylen 90° Schäl bei RT, 24 h Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min ASTM D-3330	4,2 N/10mm Bandbreite
Klebkraft auf Grospanplatten (OSB) 90° Schäl bei RT, 24 h Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min ASTM D-3330	4,7 N/10 mm Bandbreite
Klebkraft auf eloxiertem Aluminium 90° Schäl bei RT, 72 h Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min ASTM D-3330	6,2 N/10 mm Bandbreite
Hygrothermisches Verhalten EN 12572:2001-06	bestanden
Thermische Stabilität	-20°C bis +60°C
Wasserdampfdurchlässigkeit (s _d Wert) EN 12572:2001-06	3,1 m
Applikationstemperatur	-20°C bis +50°C

Anwendungsmöglichkeiten	▪ Abdichten von Luft- und Dampfdiffusionsfolien
Verarbeitungshinweise	<p>Für die Verwendung von 8069E FAST-D gelten die folgenden Bedingungen:</p> <p>Zum Erreichen der optimalen Klebkraft sollte 8069E FAST-D bei Aussentemperaturen zwischen -20°C und +50°C auf saubere Oberflächen, die frei von Eis, Schnee, Frost, Schmutz und Ablagerungen sind und kein Wasser aufgenommen haben, aufgebracht werden. Die Oberflächen müssen insich fest sein, dürfen keine Beschädigungen, scharfe Vorsprünge oder Löcher aufweisen.</p> <p>Beton muss vor der Anwendung mindestens 7 Tage lang trocknen. Mörtelfugen von Backsteinen sollten bündig verlaufen.</p>
Lagerung und Haltbarkeit	Die Lagerfähigkeit des 3M™ FAST-D 8069E Flexible Air Sealing Tape ab 3M Versanddatum Werk/Lager in Originalverpackung beträgt 12 Monate an einem sauberen und trockenen Ort bei +20°C bis +25°C und 50 % relativer Feuchte.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) GmbH
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon
Tel. 044 724 91 21, Fax 044 724 90 14